

NP20 : FILM ESTENSIBILE MEDIO PRESTIRO PLUS

Impiego: ideale per pallettizzatori automatici con prestiro garantito 220%.

Spessore (µm): 23

Tipo bobina standard: Fascia 500mm, 16 kg/roll, colore neutro.

Imballo standard: N° 46 bobine/pallet (100x120x115 cm).

SCHEMA TECNICA

Proprietà fisico meccaniche (*)	UM		MD	TD	Norma	
Sforzo di snervamento	N/mm ²	Media	9.0	8.7	ASTM D882-97	
		tolleranza	±10%	±10%		
Sforzo di rottura	N/mm ²	Media	38	20.5		
		tolleranza	±10%	±10%		
Allungamento a rottura	%	Media	530	850		
		tolleranza	±10%	±10%		
Modulo Elastico	N/mm ²	Media	102	102		
		tolleranza	±10%	±10%		
Resistenza alla lacerazione	mN	Media	1800	4900		ASTM D1922-94a
		tolleranza	±10%	±10%		
Resistenza all'impatto	g	Media	130		ASTM D1709-98	
		tolleranza	±10%			
Adesività	cN	Media	180		ASTM D5458-95	
		tolleranza	±10%			
Prestiro garantito	%	220			Metodo NP	
Prestiro massimo	%	240			Metodo NP	

(*) Tutti i dati dichiarati si riferiscono alle seguenti condizioni di prova: spessore 23 µm, temperatura 23±2°C, umidità relativa 50±5%.



Film atossico secondo D.M.21/03/1973 e successivi emendamenti. Riciclabile al 100%

Sistema di Gestione Certificato
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



Sistema di Gestione Etico Conforme allo standard SRM 8000