

## NP30 : FILM ESTENSIBILE ALTO PRESTIRO PLUS

**Impiego:** ideale per pallettizzatori automatici con prestiro garantito 280%.

**Spessore (µm):** **23**

**Tipo bobina standard:** **Fascia 500mm, 16 kg/roll, colore neutro.**

**Imballo standard:** **N° 46 bobine/pallet (100x120x115 cm).**

### SCHEMA TECNICA

Proprietà fisico meccaniche (*)	UM		MD	TD	Norma	
Sforzo di snervamento	N/mm <sup>2</sup>	Media	8.5	8.4	ASTM D882-97	
		tolleranza	±10%	±10%		
Sforzo di rottura	N/mm <sup>2</sup>	Media	40.2	22.6		
		tolleranza	±10%	±10%		
Allungamento a rottura	%	Media	590	920		
		tolleranza	±10%	±10%		
Modulo Elastico	N/mm <sup>2</sup>	Media	92	94		
		tolleranza	±10%	±10%		
Resistenza alla lacerazione	mN	Media	2400	5300		ASTM D1922-94a
		tolleranza	±10%	±10%		
Resistenza all'impatto	g	Media	210		ASTM D1709-98	
		tolleranza	±10%			
Adesività	cN	Media	190		ASTM D5458-95	
		tolleranza	±10%			
Prestiro garantito	%	280			Metodo NP	
Prestiro massimo	%	300			Metodo NP	

(\*) Tutti i dati dichiarati si riferiscono alle seguenti condizioni di prova: spessore 23 µm, temperatura 23±2°C, umidità relativa 50±5%.

Sistema di Gestione Certificato  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001



Sistema di Gestione Etico Conforme allo standard SRM 8000

