

X300 : FILM ESTENSIBILE ALTO PRESTIRO

Impiego: ideale per pallettizzatori automatici con prestiro garantito 240%.

Spessore (µm): 23

Tipo bobina standard: Fascia 500mm, 16 kg/roll, colore neutro.

Imballo standard: N° 46 bobine/pallet (100x120x115 cm).

SCHEMA TECNICA

Proprietà fisico meccaniche (*)	UM		MD	TD	Norma	
Sforzo di snervamento	N/mm ²	Media	8.6	8.4	ASTM D882-97	
		Stand. Dev.	0.2	0.1		
Sforzo di rottura	N/mm ²	Media	38.7	21.8		
		Stand. Dev.	1.5	2.0		
Allungamento a rottura	%	Media	550	880		
		Stand. Dev.	40	40		
Modulo Elastico	N/mm ²	Media	94	94		
		Stand. Dev.	2.0	2.5		
Resistenza alla lacerazione	mN	Media	2900	5500		ASTM D1922-94a
		Stand. Dev.	150	200		
Resistenza all'impatto	g	Media	180		ASTM D1709-98	
		Stand. Dev.	4.0			
Adesività	cN	Media	220		ASTM D5458-95	
		Stand. Dev.	12.0			
Prestiro garantito	%	240			Metodo NP	
Prestiro massimo	%	260			Metodo NP	

(*) Tutti i dati dichiarati si riferiscono alle seguenti condizioni di prova: spessore 23 µm, temperatura 23±2°C, umidità relativa 50±5%.



Film atossico secondo D.M.21/03/1973 e successivi emendamenti. Riciclabile al 100%

Sistema di Gestione Certificato
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



Sistema di Gestione Etico Conforme allo standard SRM 8000